

DIPADUR PRIMAIRE

Primaire époxy tout support métallique

MAT



DEFINITION

Primaire antirouille époxydique durcissant par réaction chimique, pour toute surface métallique.

DESTINATION

DIPADUR PRIMAIRE est une peinture à utiliser en intérieur et en extérieur.

Ce produit s'utilise sur les surfaces métalliques en atmosphères urbaine, marine et agressive.

Les supports adéquats sont le fer, les métaux ferreux, l'inox, le galvanisé et autres alliages légers après une préparation soignée.

PROPRIETES

- Excellent pouvoir anticorrosion.
- Grande résistance chimique.
- Bonne résistance aux solvants.
- Excellent rapport qualité/prix.

MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

PREPARATION

- La calamine et la rouille seront éliminées avec un décapage par projection d'abrasif au degré SA 2 1/2.
- Pour les petites surfaces, la rouille et la calamine pourront être éliminées par martelage, piquage, brossage à la brosse métallique.
- Sur aluminium, inox et galvanisé, dégraisser avec un solvant cétonique type 330.
- Sur aluminium poli ou sur inox, un dérochage est nécessaire ; à défaut, un ponçage au papier de verre fin est préconisé sur aluminium poli ou à la laine d'acier sur inox.
- En entretien, laver l'ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes.

APPLICATION

- Bien mélanger base et durcisseur avant application, temps de vie du mélange à 20°C : 6 heures.
- Appliquer, en général, 1 couche de 40 microns secs.
- DIPADUR PRIMAIRE devra être recouvert ensuite par une peinture de finition, type époxy ou polyuréthane.

Brosse et rouleau :

- Diluer de 0 à 3%.

Pistolet :

- Diluer de 10 à 12%

Airless :

- Diluer de 4 à 5%

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, par grand vent, en plein soleil et par temps de pluie.

DILUANT

- 410.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT DU FILM

Mat

DENSITE

1,53

BRILLANT SPECULAIRE

Inférieur à 10 sous 60°.

EXTRAIT SEC

En poids : 72%.

En volume : 51%.

LIANT

Résine époxydique

SECHAGE

(à 23°C, H.R. :50 %)

- Hors poussières : 1 heure.
- Sec : 3 heures.
- Recouvrable :24 heures.

Par humidité et/ou température inférieure, le temps peut être fortement rallongé.

RENDEMENT

7 à 8 m²/l pour une épaisseur sèche de 40 microns.

CONDITIONNEMENT

0,750 litre, 3,5 litres et 15 litres.

TEINTES

Blanc et oxyde jaune.

CONSERVATION

- En emballage d'origine (non ouvert) : 24 mois
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION


AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 6b1

HYGIENE ET SECURITE

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

REGLEMENTATION AIR INTERIEUR



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

REGLEMENTATION COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE :

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/j) : 500

Ce produit contient moins de 500 g/l de COV.

DECHETS

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

Code CED :080111 / 150110.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.