

DIPA FER RS

Protection et décoration du fer



DEFINITION

Peinture laque satinée assurant le double rôle de primaire et de finition pour la protection et la décoration du fer.

DESTINATION

DIPA FER RS est une peinture pour l'intérieur et pour l'extérieur.

Ce produit s'utilise sur les surfaces métalliques en atmosphères rurale et urbaine.

En extérieur, le produit doit être recouvert et ne doit pas être utilisé en atmosphère maritime et industrielle.

Les supports adéquats sont le fer et les métaux ferreux après une préparation soignée.

PROPRIETES

- Assure la protection du fer et sa décoration, aspect satiné.
- Grande dureté et souplesse.
- Isole parfaitement le métal de l'humidité et de l'oxygène de l'air pour éviter la formation de rouille.

MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

PREPARATION

- La calamine et la rouille seront éliminées avec un décapage par projection d'abrasif au degré SA 2 1/2.
- Pour les petites surfaces, la rouille et la calamine pourront être éliminées par martelage, piquage, brossage à la brosse métallique.
- En entretien, laver l'ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes
- S'assurer de la compatibilité avec l'ancien revêtement.

APPLICATION

- Bien mélanger avant application.
- Sur revêtement neuf, appliquer 1 à 2 couches de 60 microns secs chacune.
- Sur anciens revêtements, appliquer 2 couches de 60 microns secs chacune de DIPA FER RS.
- En extérieur, recouvrir obligatoirement par une finition adaptée résistante aux UV.

Brosse et rouleau :

- Sans dilution.

Airless :

- Sans dilution

Pistolet :

- Diluer de 3 à 8%

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80%, en plein soleil et par temps de pluie.

DILUANT

308 ou 310 (pour un séchage plus rapide).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT DU FILM

Satin.

BRILLANT SPECULAIRE

Entre 15 et 30 sous 60°.

TEINTES

Blanc, Pastel série 1, Foncé série 2.

CONDITIONNEMENT

25 Kg.

LIANT

Résine glycérophtalique.

DENSITE

1,59.

SECHAGE

(à 23°C, H.R. :50 %) et pour 60 à 80µm secs.

- Hors poussières : 45 minutes.
- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : avant 2 heures ou attendre 3 jours.

Attention ces valeurs sont indicatives et peuvent varier selon l'épaisseur appliquée et les conditions de séchage.

EXTRAIT SEC

En poids : 75 %.

En volume : 56 %.

CONSERVATION

- En emballage d'origine (non ouvert) : 24 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

RENDEMENT

6 à 8 m²/l pour une épaisseur sèche de 60 microns et 5 m²/l pour une épaisseur sèche 80µm.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION

AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 4a

HYGIENE ET SECURITE


Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

REGLEMENTATION COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE :

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/l.

Ce produit contient moins de 500 g/l de COV.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DECHETS

Eviter le rejet dans l'environnement.

Eliminer le contenu/récipient comme des déchets spéciaux conformément aux réglementations locales et nationales

Code CED : 080111 / 150110.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.